

RigidWood™ **FIRM** Vista



LE SPC À L'AVANTAGE INTELLIGENT

PROFESSIONNEL



HELM OAK RW-FMV154



TORLYS
smart floors

torlys.com/fr

Visuels, Valeur et Rendement.

Le RigidWood Firm Vista est un vinyle SPC supérieur composé de cinq (5) épaisseurs comprimées en continue. Le Centre Intelligent avec joint Uniclic breveté ajoute un autre niveau de stabilité permettant des installations sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m), dans toute pièce, où qu'elle soit.

L'AVANTAGE INTELLIGENT TORLYS



IMPERMÉABLE

RigidWood est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations de TORLYS.



GARANTIE CONTRE LES INONDATIONS TORLYS

RigidWood^{MC} est protégé contre les dommages causés par les inondations grâce à la garantie contre les inondations TORLYS.



OUTIL DE REMPLACEMENT DE PLANCHES BULLDOG TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.




MICROBAN®

En inhibant la croissance de la moisissure et du mildiou, et en gardant vos planchers encore plus frais et plus propres entre chaque nettoyage, la protection antimicrobienne intégrée prolonge la durée de vie de vos planchers.



SANS TRANSITION

Installer les planchers RigidWood, et ce sur des surfaces allant jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21m) - sans dos "d'âne" dans les cadres de portes ou dans les longs couloirs.



Construction Stable et Flexible

- 1) Fini Maxx TORLYS avec Microban®
- 2) Couche d'usure ultra-résistante de 0,3 mm (12 mils)
- 3) Film décoratif imprimé
- 4) Centre Intelligent avec joint Uniclic breveté
- 5) Sous-couche FoamPlus^{MC} BLEU avec Microban®



RigidWood™

FIRM

Vista



5/32" (E) x 6" (La) 47-3/4" (Lo) (nominal) 4,5 mm (1 mm XPE) (E) x 150 mm (La) x 1211 mm (Lo)

12 mils / 0,3 mm couche d'usure

- * Superbes surfaces légèrement texturées.
- * Biseaux peints agencés.
- * Fini Maxx TORLYS avec résistance supérieure aux taches et égratignures.
- * L'ajout de la protection Microban au fini Maxx TORLYS permet de garder vos planchers plus propres entre chaque nettoyage.
- * Remarquable stabilité dimensionnelle - sans crête ni brèche - résistant à des variations de température de 70°C (de -20°C à +50°C).
- * Plus résistant aux enfoncements que le vinyle de luxe traditionnel.
- * Pas de transition sur des surfaces allant jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m).*
- * Peut être installé en pose collée ou flottante sur un même plancher.*
- * Sous-couche de mousse FoamPlus bleu TORLYS intégrant la protection antimicrobienne Microban.
- * Peut être installé sur un système de plancher radiant.*
- * S'adapte au sous-plancher pour une plus grande sensation de quiétude et de solidité.
- * Nez de marche encastrés agencés disponibles.
- IIC jusqu'à 73.*

*Visiter le www.torlys.com/fr pour plus d'informations ou contacter TORLYS pour plus de détails.

FOREMAST RW-FMV150

SPINNAKER RW-FMV151

DECK OAK RW-FMV152

BLUEPETER RW-FMV153

HELM OAK RW-FMV154

ESSAIS DE RENDEMENT DE PRODUITS – ASTM ET ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: ≥0,45 W/cm ²	Classification selon le code NFPA 101- Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	≤450	Passe le critère ≤450, selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phtalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phtalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest) Remplace ASTM C1028-07*	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44 Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence ≥0,42
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Jusqu'à IIC 73	Contactez TORLYS pour plus de détails
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	STC 61	Contactez TORLYS pour plus de détails

Garanties

Garantie résidentielle limitée de 20 ans contre l'usure, les taches et l'eau; et garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

Garantie commerciale limitée de 5 ans contre l'usure, sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

Garantie contre les inondations : RigidWood^{MC} Firm Vista est couvert par une garantie exclusive contre les inondations. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sseau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



GARANTIE
TORLYS CONTRE LES
INONDATIONS



Sous-couche
FoamPlus Bleu
TORLYS
avec MICROBAN[®]



SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION



TORLYS
smart floors

torlys.com/fr

MK-BL-RW907